
*FJIE S02 94-028579/04 *JP05332866-A
Oil-seal type semiconductor pressure sensor isolates pressure
sensitive chip and metal seal diaphragm by separating wall to
FUJI ELECTRIC MFG CO LTD 92.06.04 92JP-143057
(4pp Dwg.No.1/3)

S02 94-028579/04

*JP05332866-A
*Suppress inner pressure variation NoAbstract
U11 U12 (93.12.17) GOIL 9/04, HOIL 29/84

N94-022199

S02-F04B1



3

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平5-332866

(43)公開日 平成5年(1993)12月17日

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

G01L 9/04

101

9009-2F

H01L 29/84

B 9278-4M

審査請求 未請求 請求項の数3(全 4 頁)

(21)出願番号

特願平4-143057

(22)出願日

平成4年(1992)6月4日

(71)出願人 000005234

富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

(72)発明者 大久保 旭

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

富士電機株式会社内


(74)代理人 弁理士 山口 巌

(54) 【発明の名称】 油封入型半導体圧力センサ


(57) 【要約】

【目的】金属ケース内に封入した油の減量を可能にして その体積変化による内圧変動を低め、併せて封入油中を 伝播して感圧チップに加わる急激な圧力上昇を緩和して 破壊から安全に保護できる油封入型半導体圧力センサを 提供する。


【構成】ステム3に搭載した感圧チップ1,金属ケース 6, 金属性シールダイアフラム7, キャップ8, ケース 内に封入したシリコーン油9などで構成した油封入型半 導体圧力センサに対して、金属ケース6に中仕切壁6a を設けて威圧チップ1と金属製シールダイアフラム7と の間をで隔離し、かつ該壁に衝撃圧力波に対する緩衝穴 として機能する小径な連通穴6 bを開口するとともに、 中仕切壁を含む金属ケースの内面に絶縁被膜11を形成 してリード端子4、ワイヤ5との接触を許容し、金属ケ 一スを小形に構成して油封入量の減量化を図り、併せて 感圧チップに加わる急激な圧力上昇を緩和して圧力破壊 から保護する。









[図2]




【図3】



【図4】



【図5】



5

(a), (b) は中仕切壁に穿孔した連通穴の異なるパターンを表す図


【図3】従来における油封入型半導体圧力センサの構成 断面図

【符号の説明】


- 1 感圧チップ
- 3 ステム
- 4 リード端子
- 5 ワイヤ

- 6 金属ケース
- 6 a 中仕切壁
- 6 b 連通穴
- 7 金属性シールダイアフラム
- 8 キャップ
- 8 a 導圧孔
- 9 シリコーン油
- 11 絶縁被膜


【図1】



[図3]



【図2】



3

造を改良することにより油の封入量を減らしてその体積 変化による内圧の変動を低く抑え、併せて封入油中を伝 播して感圧チップに加わる急激な圧力上昇を緩和して破 壊から安全に保護できるようにした測定精度、信頼性の 高い油封入型半導体圧力センサを提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記目的は、本発明によ り、威圧チップと金属製シールダイアフラムとの間を、 少なくとも感圧チップとの対向面が絶縁被膜で覆われ、 構成することにより達成される。また、前記構成におけ る中仕切壁を金属ケースに一体形成し、かつ中仕切壁を 含めて金属ケースの内面に樹脂コーティングを施して構 成することができる。

【0010】さらに、シールダイアフラム側から感圧チ ップに向けて油中を伝播する急激な圧力変化を緩和する ためには、前記構成の中仕切壁に穿孔した連通穴を、小 径な緩衝穴として構成するのがよい。

[0011]

【作用】上記構成のように感圧チップ、リード端子など 20 を包囲する金属ケースに中仕切壁を設けて金属製シール ダイアフラムと感圧チップ側の空間との間を隔離し、か つ金属ケースの内面を絶縁被膜で覆っておくことによ り、この絶縁被膜にリード端子、ボンディングワイヤに 直接触れても特性上の問題はなく、かつ静電気破壊耐量 も高まる。これにより、金属ケースの径、高さ寸法を小 さく設計して感圧チップを収容したケース内部の空間容 積、したがってこの空間内に封入する油量を最小限に減 量して油の熱膨張、収縮に伴う内圧変動を低めて圧力セ ンサの測定精度を向上させることができる。

【0012】また、中仕切壁に穿孔した連通穴を小径な 緩衝穴として構成することにより、シールダイアフラム 側から感圧チップに向けて油中を伝播する圧力波にダン ピング作用が働くようになる。したがって、被測定圧が 急激に増加した場合でも、水撃作用による急激な圧力上 昇を緩和して感圧チップを圧力破壊から安全に保護でき る。

[0013]

【実施例】以下本発明の実施例を図1, 図2に基づいて 説明する。なお、図中で図3に対応する同一部材には同 40 じ符号が付してある。すなわち、図示実施例の構成にお いては、感圧チップ1の収容空間を感圧チップ側と金属 シールダイアフラム7側とに仕切るように、感圧チップ 1を包囲してステム3に結合した金属ケース6の上面側 に中仕切壁 6 a が一体形成されており、かつ該中仕切壁 6 aの板面には導圧用の連通穴6 bが開口している。さ らに、中仕切壁 6 a を含めて金属ケース 6 の内面全域が 例えばポリイミド樹脂を均一な厚さにコーティングして 絶縁被膜11が形成されている。

【0014】また、中仕切壁6aに穿孔した連通穴6a 50

は、圧力測定時にシリコーン油9を伝播してシールダイ アフラム 7 から感圧チップ 1 に加わる圧力波にダンピン グ作用を与えるために小径な緩衝穴とし、図2 (a), (b) で示すようにパターンで壁面の一箇所ないし複数 箇所に分散して穿孔されている。かかる構成により、圧 力測定時にキャップ8の導圧孔8aを通じてシールダイ アフラム8に加わる圧力は、金属ケース6の中仕切壁6 aに穿孔した連通穴6bを通じて感圧チップ1に伝播す る。ここで、被測定圧が急激に増加した場合には、前記 かつ板面の一部に連通穴が開口する中仕切壁で隔離して 10 構造の金属ケース6が水撃作用に対する一種のダンパと して機能し、中仕切壁6aに穿孔した小径の連通穴(綴 衝穴) 6 b がシリコーン油9を伝播して感圧チップ1に 作用する圧力の急激な上昇を緩和させ、感圧チップ1に 形成した肉薄なダイアフラム部を圧力破壊から安全に保

> 【0015】また、前記のように金属ケース6に中仕切 壁6 aを設けたことで、感圧チップ1とリード端子4と の間を接続するワイヤ5が金属製シールダイアフラム7 に直接触れ合うおそはれはなく、かつ中仕切壁 6 a を含 めて金属ケース6の内面には絶縁被膜11が施されてい るので、仮にリード端子4、ワイヤ5が絶縁被膜に触れ ていてもショートのおそれはなく、圧力センサの機能に 支障をきたすことがない。したがって、パッケージの設 計上で感圧チップ1を包囲する金属ケース6の径, 高さ 寸法を従来構造よりも縮小しても何等の問題はなく、し かも金属ケースを小形化することによって、シリコーン 油9の封入量が少なくて済み、この結果としてシリコー ン油の熱膨張、収縮に伴う内圧の変動幅が小さくなって 圧力センサの測定精度が向上する。なお、発明者等が設 30 計、試作した圧力センサで、金属ケース6の内面とリー ド端子4, ワイヤ5との間の間隔を0.2 mmまで縮減した ことにより、従来構造と比べてシリコーン油の封入量を 0.3ccから0.2ccに減量できることが確認されている。

[0016]

護する。

【発明の効果】以上述べたように本発明の構成によれ ば、圧力センサの内部配線上での問題なしに感圧チップ を収容する金属ケースの径、高さ寸法を小形に設計、製 作することが可能となり、かつ金属ケースの小形化によ り油の封入量を減量して油の熱膨張、収縮に伴う内圧の 変動を低く抑えることができ、これにより圧力センサの 測定精度の向上化が図れる。また、金属ケースの中仕切 壁に穿孔した連通穴を小径な緩衝穴とすることにより、 油の媒質を伝播してシールダイアフラム側から感圧チッ プに作用する圧力の急激な上昇を緩和して感圧チップを 水撃作用による破壊から安全に保護するなど、測定精 度、信頼性の高い油封入型半導体圧力センサを提供する ことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明実施例の構成断面図

【図2】図1における金属ケースの裏面図であり、

.3

板は、結晶方位が(100)面である第1のシリコン基 板の表面に、酸化ケイ素 (SiO2)膜を介して第2の シリコン基板を接合したSOI (Silicon On Insula tor) 基板からなり、前記弾性部は、この第1のシリコ ン基板を裏面側から触刻してなることを特徴としてい る。

[0008]

【作用】本発明者等は、Si基板の表面の結晶方位の違 いにより断面形状が異なる点に着目した。例えば、図3 に示すように、表面の結晶方位(100)のSi基板1 10 1を裏面側からエッチングすると、ダイアフラム部12 の裏面側の側面11aにはエッチング速度の遅い(11 1) 面が表面の (100) 面に対して約55° の傾きで*

*現われる。したがって、表面の結晶方位(100)のS i 基板11を裏面側からエッチングすることにより、ダ イアフラム部12の辺の長さしを小さくせずに、すなわ ち感度 Sea を低下させずに、Si基板11の大きさを小 さくすることができる。

【0009】そこで、表面の結晶方位(110)のSi 基板と、該Si基板と同一形状の表面の結晶方位(10 のSi基板を用意し、1mmのパターン幅のマスク を用いてエッチングを行なった場合のそれぞれの基板の エッチング深さと実効ダイヤフラムの大きさとの関係を 調べたところ次の様な結果が得られた。

【表1】

シリコンウエハの結晶方位の違いによるエッチング深さ

エッチング深さ (μm) 結晶方位	0	50	100	150	200	250	300
(110) *	1	0.86	0.71	0.57	0.43	0.29	0.14
(100) *	l	0.93	0.86	0.79	0.72	0.65	0.58

※(単位はmm)

表から明かなように、1mmのパターン幅で100μm の深さまでエッチングした場合(110)のSi基板で は0.71mm、(100)のSi基板では0.86m mであるが、更にエッチングを続けて200μmの深さ まで達した場合では、(110)のSi基板では0.4 3mmであるのに対して(100)のSi基板では0. 72mmとなる。これより、同一の面積のダイアフラム パターンを用いてエッチングを行なった場合では、(1 00)のSi基板の方がダイアフラム部の面積の減少が 30 小さいことが明らかであり、したがって、同一形状では (100) のSi基板の方が感度が高く、高感度のもの が得られる。

【0010】本発明の半導体圧力センサでは、前配半導 体基板を、結晶方位が(100)面である第1のシリコ ン基板の表面にSiO2膜を介して第2のシリコン基板 を接合したSOI基板とすることにより、ダイアフラム 部の辺の長さしを確保したまま基板を小型化し、感度S e∎の低下を防止する。また、SiO₂膜がエッチングの 度で制御することが可能になる。したがって、威度Sea のバラツキを小さくすることが可能になる。

[0011]

【実施例】図1は、本発明の一実施例の半導体圧力セン サ21を示す正断面図である。この半導体圧力センサ2 1は、結晶方位が(100)面の第1のSi基板22の 表面にSi〇2膜23を介して結晶方位が(110)面 の第2のSi基板24が接合されてSOI基板25とさ れ、前記第1のSi基板22の中央部が裏面からエッチ ングされて薄肉のダイアフラム部26が形成され、この 50 は上記研磨工程の精度となり、厚みのパラツキを±0.

ダイアフラム部26の表面26aの中央部には複数のピ エゾ抵抗27.27が互いに平行になる様に不純物拡散 により形成され、同周辺部には複数のピエゾ抵抗(図示 せず)が中央部に対して互いに対称の位置になる様に不 純物拡散により形成されている。そして、第1の51基 板22の内側面22aに現われる(111)面は表面の (110) 面に対して約55° 傾いている。

【0012】次に、この半導体圧力センサ21の製造方 法について説明する。まず、図2(a)に示すように、 結晶方位が(100)面の第1のSi基板22の表面を 酸化させることによりSiOz膜23を形成し、その後 SiO2膜23に結晶方位が(110)面の第2のSi 基板31を載置し、その後例えば1000℃2時間で熱 処理することにより、SiO₂膜23を介して第1のS i基板22と第2のSi基板31とを接合する。次い で、同図(b)に示すように、第2のSi基板31を研 磨し、所定の厚みの第2の51基板24とする。以上に より、SOI基板25を製造することができる。なお、 際にストッパとして働き、ダイアフラム部の厚みを高精 40 上記の研磨工程における厚みのパラツキは±0.5μm 以内である。

> 【0013】次いで、同図(c)に示すように、水酸化 カリウム水溶液(KOH水溶液)、EPW溶液(エチレ ンジアミン、ピロカテコール、水の混合液)、ヒドラジ ン等のエッチング液を用いて第1のS1基板22を裏面 側からエッチングし、ダイアフラム部26を形成する。 ここでは、SiOュ 膜23がエッチングの際にストッパ として働くので、エッチングはこのSIOz膜23で停 止する。したがって、ダイアフラム部26の厚みの精度

【特許請求の範囲】

半導体基板の中央部を薄肉化してなる弾 【請求項1】 性部と、

該弾性部の表面に形成された複数のピエゾ抵抗とを具備 してなる半導体圧力センサにおいて、

前記半導体基板は、結晶方位が(100)面である第1 のシリコン基板の表面に、酸化ケイ素膜を介して第2の シリコン基板を接合したSOI基板からなり、

前記弾性部は、この第1のシリコン基板を裏面側から触 刻してなることを特徴とする半導体圧力センサ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、自動車、航空機、家 電製品等に用いられる圧力検出用の半導体圧力センサに 関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、自動車、航空機、家電製品等に用 いられる圧力センサとしては、シリコン結晶基板の中央 部を薄肉化したダイアフラム部(弾性部)の表面に不純 物を拡散して複数のピエゾ抵抗を形成し、これらのピエ 20 ゾ抵抗を感圧部とした半導体圧力センサが知られてい る。図4及び図5は、上記のセンサの一例である半導体 圧力センサ1を示すもので、表面の結晶方位が(11 0) 面のシリコン (Si) 基板 (半導体基板) 2の中央 部に薄肉のダイアフラム部(弾性部)3が形成され、こ のダイアフラム部3の表面3aの中央部には複数のピエ ゾ抵抗4、4が互いに平行になる様に不純物拡散により 形成され、同周辺部には複数のピエゾ抵抗5,5が中央 部に対して互いに対称の位置になる様に不純物拡散によ り形成された構成である。このダイアフラム部3は、水 30 酸化カリウム水溶液(ΚΟΗ水溶液)、EPW溶液(エ チレンジアミン、ピロカテコール、水の混合液)、ヒド ラジン等のエッチング液を用いて表面の結晶方位(11 0) のSi基板2を裏面側からエッチングすることによ*

 $S_{ex} = A \cdot S / t^2 = A \cdot L^2 / t^2$

但し、Aは比例定数である。(1)式より、例えば図6 (b) に示す半導体圧力センサ6のように、単に形状を 小さくしただけではダイアフラム部の辺の長さしょが小 さくなってしまい感度Sょ。が大幅に低下してしまう。

は、ダイアフラム部3の厚みtの制御はエッチング時間 を制御することによりなされているが、Si基板2には 10μm程度の厚みのパラツキがあるために、エッチン グ速度がSi基板2の各部で全く均等であったとしても 上記の厚みのパラツキを補正することができない。した がって、上記の方法により製造された半導体圧力センサ 1のダイアフラム部3の厚みtは、Si基板2の厚みの バラツキと同程度の大きさの厚みのバラツキを有するこ ととなり、感度Seaのパラツキが大きくなるという欠点 *り形成される。そのために、Si基板2のダイアフラム 部3の裏面側の側面2aにはエッチング速度の遅い(1 11) 面が現われる。

【0003】この半導体圧力センサ1においては、ダイ アフラム部3に上方から圧力が加わると、このダイアフ ラム部3が圧力に応じて弾性的に変位し、中央部のピエ ソ抵抗4,4に圧縮応力が、また周辺部のピエソ抵抗 5. 5に引張応力が発生することとなり、したがって、 ピエゾ抵抗4,4は抵抗値が減少し、ピエゾ抵抗5,5 10 は抵抗値が増大する。これらのピエゾ抵抗4,4,5, 5によりブリッジ回路を形成して電流駆動することによ り、圧力の大きさに比例した電圧出力を得ることができ る。この半導体圧力センサ1は、格子欠陥が極めて少な いシリコン結晶基板を用いているために理想的な弾性体 が得られ、半導体プロセス技術をそのまま転用すること ができ、ヒステリシス、クリープ、疲労等がなく、構造 が簡単で、電圧感度が極めて大きく、簡単に増幅可能 等、使い勝手の面においても非常に優れている等の優れ た特徴を有することから、自動車、家電製品、その他様 々な分野で広く用いられている圧力センサである。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 半導体圧力センサ1においては、圧力感度を保持したま ま小型化することができないという欠点があった。例え ば図6(a)に示すように、Si基板2の側面2aに現 われる(111) 面は表面の(110) 面に対して約3 5°傾いているために、エッチング深さd1の場合に辺 の長さし」であったダイアフラム部3は、エッチング深 さd2までエッチングすると辺の長さがL2まで小さくな る。すなわち、エッチング深さdに反比例してダイアフ ラム部の辺の長さ上が小さくなる。一般に、半導体圧力 センサ1の感度Seaは、ダイアフラム部3の厚みtと面 積8、すなわちダイアフラム部の辺の長さしの2乗に対 して次の様な関係にあることが知られている。

... ... (1)

型Si基板上にn型Si層をエピタキシャル成長させた ウエハを用い、そのn型Si層に電圧を印加しながらエ ッチングを行うエレクトロケミカルエッチング法もある が、この方法ではn型Si層に電圧を印加しながらエッ 【0005】また、従来の半導体圧力センサ1において 40 チングを行うために工程が複雑となり量産には不向きで

> 【0006】本発明は、上記の事情に鑑みてなされたも のであって、圧力感度を保持したまま小型化することが できる半導体圧力センサを提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明は次の様な半導体圧力センサを採用した。す なわち、半導体基板の中央部を薄肉化してなる弾性部 と、該弾性部の表面に形成された複数のピエソ抵抗とを がある。厚みのパラツキを小さくする方法としては、p 50 具備してなる半導体圧力センサにおいて、前記半導体基